

# TUBI IN POLIETILENE tipo PE BASSA DENSITÀ

## POLYETHYLENE PE type LOW DENSITY TUBES



### SCHEDA TECNICA - TUBI IN POLIETILENE tipo PE BASSA DENSITÀ

#### DATA SHEET - POLYETHYLENE PE type LOW DENSITY TUBES

Codice Code	Ø		Spessore Thickness (mm)	PRESSIONE A 23°C PRESSURE AT 23°C		RAGGIO RADIUS	Peso Weight (g/m)	COLORI DISPONIBILI AVAILABLE COLOURS							Pezatura Length (m)
	Esterno External (mm)	Interno Internal (mm)		Esercizio Working (bar)	Scoppio Bursting (bar)			Curv. min. min. Bend (mm)	Neutro Natural T	Blu Blue B	Nero Black N	Rosso Red R	Giallo Yellow G	Verde Green V	
PE42*	4	2	1	21	64	19	8,5	x	x	x	x	x			100
PE427*	4	2,7	0,65	13	40	30	6,2	x	x	x					100
PE425*	4	2,5	0,75	16	48	25	7,1	x	x	x					100
PE53*	5	3	1	17	50	23	11,3	x	x	x	x	x			100
PE63*	6	3	1,5	20	60	30	19,1	x	x	x	x	x			100
PE64*	6	4	1	13	40	32	14,1	x	x	x	x	x			100
PE85*	8	5	1,5	16	48	38	27,6	x	x	x					100
PE855*	8	5,5	1,25	13	40	40	23,8	x	x	x					100
PE86*	8	6	1	10	30	43	19,8	x	x	x	x	x			100
PE107*	10	7	1,5	11	34	60	36	x	x						100
PE108*	10	8	1	7	22	76	25,4	x	x	x	x	x			100
PE118*	11	8	1,5	11	32	80	40,3	x	x						100
PE128*	12	8	2	13	40	100	56,5	x	x						100
PE129*	12	9	1,5	10	30	100	44,5	x	x						100
PE1210*	12	10	1	7	20	122	31,1	x	x	x					100
PE1410*	14	10	2	11	32	130	67,8	x							100
PE1412*	14	12	1	5	16	150	36,7	x							100
PE1512*	15	12	1,5	8	24	147	57,2	x							100
PE15125*	15	12,5	1,25	5	16	160	48,6	x							100
PE1613*	16	13	1,5	5	16	200	61,5	x							100
PE1614*	16	14	1	4	12	300	42,4	x							100
PE1814*	18	14	2	8	24	200	90,4	x							100
PE2320*	23	20	1,5	4	12	300	91,1	x							100
PE1-4*	6,35	4,35	1	12	36	40	15,1	x		x					100
PE3-8*	9,54	6,36	1,59	11	32	60	35,7	x		x					100
PE1-2*	12,7	9,54	1,58	10	30	120	49,7	x		x					100

NB: Nel codice compare un \*, bisogna sostituirlo con la sigla del colore del tubo.

ESEMPIO: Tubo 8x6 PE Neutro - Cod. PE86T.  
TUBAZIONE NON STABILIZZATA AI RAGGI "UV".  
Temperature di utilizzo: da 0°C a +40°C.

NB: In the code there is an \*, this must be replaced with the colour code of the tube.

EXAMPLE: Tube 8x6 PE Natural - Code PE86T.  
TUBING NOT STABILIZED AGAINST "UV" RAYS.  
Working temperature: from 0°C to +40°C.

### FATTORE DI CORREZIONE DELLA PRESSIONE IN FUNZIONE DELLA TEMPERATURA

#### PRESSURE CORRECTION FACTOR AS FUNCTION OF TEMPERATURE

